



**VERNIS CRISTAL
À BASE D'EAU**



**VERNIS CRISTAL
INDUSTRIEL &
COMMERCIAL**



**VERNIS URÉTANE
INDUSTRIEL**



**APPRÊT FORMULÉ POUR:
THIROCLAIR, THIROTHANE
& AQUAVERNIS**

AQUA VERNIS

AQUAVERNIS est un vernis de polyuréthane à base d'eau de haute qualité. Ce vernis, offert en fini lustré et semi-lustré, est pratiquement sans odeur, facile d'entretien et ne jaunit pas.

THIRO CLAIR

THIROCLAIR est un vernis au polyuréthane à base de solvant très durable. Il est offert en fini lustré et semi-lustré. THIROCLAIR est spécialement conçu pour protéger les planchers de bois en applications intérieures.

THIRO THANE

THIROTHANE est un polyuréthane à base d'huile de très grande durabilité. THIROTHANE est offert en fini lustré et protège les planchers de bois intérieurs.

SCELLEUR 100

Le SCELLEUR 100 est un scellant vinylique pour application intérieur qui sert de couche d'apprêt pour les planchers de bois. Il ne gomme pas, ne jaunit pas et sèche rapidement. Formulé pour être utilisé avec les vernis THIROCLAIR, THIROTHANE et AQUAVERNIS.

Les Vernis Thiroco offrent une grande résistance à l'usure, l'eau, l'alcool, les produits ménagers communs.

	Couleur	Lustre	Solvant	Solides (%)	Étalement pi ² /3,78L	Viscosité (25°C) (coupe Ford #4)	Séchage
Aquavernis Semi-lustré	blanchâtre	Semi-lustre (50 à 60°)	Eau	29 -31	320 à 600	18 - 28 SEC.	24 h
Aquavernis lustré	blanchâtre	Très Brillant (85)	Eau	29 -31	320 à 600	15 - 25 sec.	24 h
Thiroclair 100-37	clair	Très Lustré	Diluant #90	36 -38	380 à 600	20 - 30 sec.	24 à 30 h
Thiroclair 100-42	clair	Très Lustré	Diluant #90	41- 43	380 à 600	35 - 45 sec.	24 à 30 h
Thiroclair 200-38	clair	Semi-lustre (50 à 60°)	Diluant #90	37 - 39	380 à 600	30 - 30 sec.	24 à 30 h
Thiroclair 200-40	clair	Semi-lustre (50 à 60°)	Diluant #90	39 - 41	380 à 600	20 - 30 sec.	24 à 30 h
Thiroclair 400-40	clair	Très Lustré	Diluant #90	39 - 41	380 à 600	20 - 30 sec.	4 h
Thiroclair 500-37	clair	Très Lustré	Diluant #90	36 - 38	380 à 600	20 - 30 sec.	4 h
Thirothane #175-50	clair-ambéré	Très Lustré	Diluant #10, Varsol	49 - 51	380 à 600	40 - 42 sec.	24 à 30 h
Scelleur 100	Transparent	Brillant	Hydrocarbure Aromatique		Jusqu'à 305	15 - 30 sec.	20 à 30 minutes



Les Produits Thiroco Inc.